

Collano HP 3000

Entfernt ausgehärtete 1K und 2K PUR-Klebstoffe

Kenndaten

Basis

Modifizierter organischer Löser
(ohne NMP/NEP)

Farbe

Farblos bis gelblich

Dichte

1,05 g/cm³

Form

Flüssig

Haltbarkeit

3 Jahre in ungeöffneten Originalgebinden
bei 15–25 °C

Verarbeitungsdaten

Verarbeitungstemperatur

20–50 °C

Einsatzgebiet und Werkstoffe

Entfernen von ausgehärteten PUR-Klebstoffen und Abwischen von frischem PUR-Klebstoff.

Verarbeitung

Collano HP 3000 in sauberes Chromstahl- oder PE-HD Kunststoffgefäss leeren. Flüssigen Klebstoff abwischen und grössere Klebstoffrückstände auf Anlagen und Geräten vor dem Einlegen mechanisch entfernen. Die zu reinigenden Teile vor Bearbeitung auf Verträglichkeit mit Collano HP 3000 prüfen. Dem Verschmutzungsgrad (Klebstoffdicke) entsprechend, Teile von einer bis mehreren Stunden einlegen. Nach Ablösung vom Klebstoff saubere Teile aus Gefäss entnehmen und mit Handpapier trocknen. Abgelöste Klebstoffreste können abgeschöpft und entsorgt (verbrannt) werden. Collano HP 3000 ist nicht flüchtig und kann mehrmals gebraucht werden.

Zusatzangaben

Nicht mit Wasser spülen oder nachreinigen. Collano HP 3000 nicht mit Klebstoff mischen oder zum Reinigen von Händen und Klebeflächen verwenden. Nicht geeignet zum Reinigen der Anlagebauteile. Farblacke können an/abgelöst werden.

Reinigung

Eine bis mehrere Stunden, je nach Verschmutzungsgrad. Bei höheren Temperaturen in Ultraschallbädern (max. 50 °C) wird Lösevorgang deutlich beschleunigt.

Arbeitssicherheit

Beim Umgang mit Produkt empfehlen wir Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen. Beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Gebindeeinheiten

Kunststoffkanister 5 kg

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.

Collano AG

CH-6203 Sempach Station · T +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com