

Collano HP 7000

Schleifstaub-Binder

Kenndaten

Basis

Nitrocellulose in Lösungsmittel

Farbe

Transparent

Dichte

0,84 g/cm³

Viskosität (Brookfield)

900 mPa·s

Form

Flüssig

Feuergefährlichkeit

Leicht entflammbar

Haltbarkeit

24 Monate in ungeöffneten Originalgebinden bei 15–25 °C

Verarbeitungsdaten

Klebstoffauftragsmenge

Ca. 1 lt/10 m²

Verarbeitungstemperatur

> 12 °C

Einsatzgebiet und Werkstoffe

Zum Binden von Schleifstaub, um Risse, Fugen, Vertiefungen zu verkitten bzw. auszuspachteln.

Verarbeitung

Holzschleifstaub (möglichst vom gleichen Holz abschleifen, wachs- und schmutzfrei) mit Collano HP 7000 zu gut spachtelbarer Paste vermischen und auftragen. Anschliessend Feinschliff vornehmen, so dass Kittmasse oberflächlich gleichmässig abgeschliffen wird.

Arbeitssicherheit

Nur bei guter Belüftung verwenden. Beim Umgang mit Produkt empfehlen wir Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Gebindeeinheiten

Blechkanister 1 lt

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.

Collano AG

CH-6203 Sempach Station · T +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com