

Collano KE 500/540

EVA-Schmelzklebstoffgranulat für Kantenanleimmaschinen

Kenndaten

Basis

Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)

Farbe

Weiss, transparent

Feststoffgehalt

100%

Form

Granulat

Haltbarkeit

24 Monate in ungeöffneten Originalgebinden bei 15–25 °C

Einsatzgebiet und Werkstoffe

Für Kantenmaterialien aus Massivholz, Furnieren, PVC, ABS, Polyester und Melaminharz. Bei unbekanntem Material sind Testklebungen unerlässlich.

Leistungsfähigkeit | Materialeigenschaften

Temperaturbeständigkeit

-30 °C bis +90 °C

Gebindeeinheiten

Kunststoffsäcke 25 kg (Collano KE 500 weiss)

Kunststoffsäcke 20 kg (Collano KE 540 transparent)

Verarbeitungsdaten

Materialfeuchtigkeit

8-10%

Verarbeitungstemperatur

Collano KE 500: 160-200 °C

Collano KE 540: 170-200 °C

Aufschmelzzeit

5-20 Minuten, je nach Maschinentyp

Vorschubgeschwindigkeit

8-25 m/Minute, je nach Maschinentyp

Maximale offene Zeit

Solange der Klebstoff ausreichend Benetzung erbringt.

Verarbeitung

Schnittkanten des Trägermaterials müssen rechtwinklig und staubfrei sein. Wird mit Vorschub von unter 8 m/Minute gearbeitet, kann vorzeitige Abkühlung des Klebstoffes zu Fehlklebungen führen. Klebstoffauftrag und Temperatur regelmässig kontrollieren. Bei Massivholzkanten oder schwierigen Kunststoffkanten ist kurzzeitige Erhöhung der Temperatur bis 240 °C möglich. Bei längeren Arbeitspausen Temperatur auf ca. 160 °C senken.

Reinigung

Schmelzbecken regelmässig reinigen, um Verkrustungen zu vermeiden.

Arbeitssicherheit

Beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.

Collano AG

CH-6203 Sempach Station · T +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com