Klebstoffempfehlung
für Kebony*

Anwendung	Produkt	Basis	Eigenschaften/Einsatzgebiet	Verarbeitungsdaten	
Kebony gegenseitig	Semparoc I 12 NV	Polyurethan	1K PUR-Klebstoff, hohe Beständigkeit	**Auftragsmenge**	100–300 g/m²
				Offene Zeit	< 15 Min.
				Presszeit	> 45 Min.
	Semparoc Rapid V	Polyurethan	1K PUR-Klebstoff, hohe Temperatur- und Feuchtebeständigkeit	**Auftragsmenge**	100–300 g/m²
				Offene Zeit	< 15 Min.
				Presszeit	> 45 Min.
	Collano BM 107	Polyurethan	PUR-Montageklebstoff, sehr kurze Presszeit	**Auftragsmenge**	100–300 g/m²
				Offene Zeit	< 5 Min.
				Presszeit	> 15 Min.
Montagen	Collano BM 866	Silan terminierte Polymere	High Tack MS-Polymer Montage-klebstoff, hochstandfest und hohe Anfangshaftung von 200 kg/m²	**Raupe**	5–10 mm
				Raupenabstand	10–20 cm
				Hautbildungszeit	10–15 Min.
				Durchhärtezeit	2–3 mm/24 h

* Kebony Clear und Kebony Character

Hinweis
Klebeflächen müssen plan, sauber und fettfrei sein. Für optimalen Klebstoffauftrag empfehlen wir Collano Spachteln. Unsere technischen Berater unterstützen Sie bei der Wahl und Inbetriebnahme von maschinellen Auftragstechniken.

Die vorliegenden Verarbeitungsdaten wurden im Normprüfklima bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit ermittelt und beziehen sich auf die genannten Materialien und Anwendungen. Deshalb sind Abweichungen zum technischen Datenblatt möglich. Beim Einsatz von Hochfrequenzpressen sind Praxisversuche unerlässlich.

Die Angaben beruhen auf Erfahrungen von Collano. Da Material und Verarbeitungsbedingungen das Klebstoffverhalten beeinflussen und ausserhalb unseres Einflusses liegen, kann daraus keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen einen Praxisversuch. Bei anderen Anwendungen oder Materialien als oben aufgeführt, wenden Sie sich an unsere technischen Berater.

Ausführliche Produktinformationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblätter.

Technische Datenblätter
Aktuell und jederzeit abrufbar unter www.collano.com.

Collano AG
CH-6203 Sempach Station, Schweiz · Telefon +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com
© Collano AG, Schweiz 01.2021