



Der Kontaktklebstoff lösungsmittelfrei

Collano H 96-19

Der Kontaktklebstoff lösungsmittelfrei

Collano H 96-19

Collano H 96-19 eröffnet dem Schreinergerwerbe vielseitige Vorzüge und ein Stück nachhaltige Zukunft. Gebrauchsfertig, ökologisch und flexibel ist er ideal für Projekte im Innenausbau.

Basis

Polymer-Harz-Dispersion

Anwendung

- Lösungsmittelfreies Kleben von saugenden und nicht saugenden Materialien wie Holzwerkstoffe, Kunstharz, Polystyrol, XPS, EPS, Linoleum, usw.
- Küchenbau, Messe- und Ladenbau
- Innenausbau von Immobilien, Fahrzeugen oder Schiffen
- Belegen und kaschieren von 3D-Formen

Verarbeitung

- Beidseitiger Auftrag mit Roller
- Verarbeitungstemperatur 15–35 °C
- Ablüfzeit ca. 20 Minuten; sobald Klebstoff transparent ist, können Werkstücke zusammengefügt werden
- Einlegezeit bis zu 4 Stunden
- Manuell oder maschinell Pressen
- Im nassen Zustand einfache Reinigung mit Wasser, ausgehärtet mechanisch oder mit heissem Wasser

Flexible Einlegezeit

- Die kurze Ablüfzeit von ca. 20 Minuten und die maximale Einlegezeit von bis zu 4 Stunden machen den Schreiner flexibel um seine Prozessabläufe zu optimieren.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig, ökologisch, leistungsfähig und flexibel
- Frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd, VOC und Isocyanat



Ökolabel

Erfüllt Minergie EcoBasis



Collano H 96-19 direkt nach dem Klebstoffauftrag: Klebstoff ist weiss.



Nach ca. 20 Minuten Ablüfzeit wird Collano H 96-19 transparent und Werkstücke können zusammengefügt werden.

Liefereinheiten

Kunststoffeimer zu 2,5 kg

Die aktuellen Produktinformationen sind verfügbar unter:

collano.com/de/downloads

Kontakt

Telefon +41 41 469 92 75

Erleben Sie Collano H 96-19 im Einsatz, Video unter:

collano.com/de/videos

