PUR-Klebestoffe für die Holzindustrie

Collano RP 2708 | RP 2730 | RP 2760

PUR-Klebstoffe für die Holzindustrie

Collano RP 2708 | RP 2730 | RP 2760

Collano PR 2708

1K PUR-Holzklebstoff, für tragende Holzbauteile

Für Flächen- und Kleizkinkenklebungen von tragenden Bauteilen aus Fichte, Tanne und Kiefer nach EN 14080 (Brettschichtholz, Balkenschichtholz), EN 16351 (Brettsperrtholz) und EN 15497 (keilgezinktes Vollholz).

Offene Zeit	< 8 Minuten
Presszeit	> 20 Minuten bei Fugendicke < 0,1 mm > 150 Minuten bei Fugendicke 0,1–0,3 mm
Leistungsfähigkeit	Klebfestigkeit: Klebstofftyp EN 15425:2017 - I - 70 - GP - 0,3 Geprüft nach EN 15425 durch MPA Universität Stuttgart
Haltbarkeit	9 Monate in ungeöffneten Originalgebinden bei 15–25 °C
Gebindeeinheiten	50 kg und 240 kg Spundlochfass, 1100 kg Fluid Bag

Collano PR 2730

1K PUR-Holzklebstoff, für tragende Holzbauteile

Für Flächen- und Kleizkinkenklebungen von tragenden Bauteilen aus Fichte, Tanne und Kiefer nach EN 14080 (Brettschichtholz, Balkenschichtholz), EN 16351 (Brettsperrtholz) und EN 15497 (keilgezinktes Vollholz).

Offene Zeit	< 30 Minuten
Presszeit	> 75 Minuten bei Fugendicke < 0,1 mm > 150 MInuten bei Fugendicke 0,1–0,3 mm
Leistungsfähigkeit	Klebfestigkeit: Klebstofftyp EN 15425:2017 - I - 70 - GP - 0,3 Geprüft nach EN 15425 durch MPA Universität Stuttgart.
Haltbarkeit	9 Monate in ungeöffneten Originalgebinden bei 15–25 °C
Gebindeeinheiten	50 kg und 240 kg Spundlochfass, 1100 kg Fluid Bag

Collano PR 2760

1K PUR-Holzklebstoff, für tragende Holzbauteile

Für Flächen- und Kleizkinkenklebungen von tragenden Bauteilen aus Fichte, Tanne und Kiefer nach EN 14080 (Brettschichtholz, Balkenschichtholz), EN 16351 (Brettsperrtholz) und EN 15497 (keilgezinktes Vollholz).

Offene Zeit	< 60 Minuten
Presszeit	> 150 Minuten bei Fugendicke < 0,1 mm > 180 MInuten bei Fugendicke 0,1–0,3 mm
Leistungsfähigkeit	Klebfestigkeit: Klebstofftyp EN 15425:2017 - I - 70 - GP - 0,3 Geprüft nach EN 15425 durch MPA Universität Stuttgart
Haltbarkeit	9 Monate in ungeöffneten Originalgebinden bei 15–25 °C
Gebindeeinheiten	50 kg und 240 kg Spundlochfass, 1100 kg Fluid Bag

Die aktuellen Produktinformationen sind verfügbar unter:

collano.com/de/downloads