

Recommandations d'encollage pour Kebony*

Utilisation	Produit	Base	Propriétés Champs d'application	Données d'application	
Collage de deux Kebony	Semparoc I 12 NV	Polyuréthane	Colle PUR 1C, haute résistance	Quantité à appliquer	100–300 g/m ²
				Temps ouvert	< 15 min.
				Temps de pressage	> 45 min.
	Semparoc Rapid V	Polyuréthane	Colle PUR 1C, haute résistance à l'eau et aux hautes températures	Quantité à appliquer	100–300 g/m ²
				Temps ouvert	< 15 min.
				Temps de pressage	> 45 min.
Collano BM 107	Polyuréthane	Colle de montage PUR, temps de pressage très court	Quantité à appliquer	100–300 g/m ²	
			Temps ouvert	< 5 min.	
			Temps de pressage	> 15 min.	
Montage	Collano BM 866	Polymères modifiés silane	High Tack – Colle de montage MS-Polymère ultra-solide et d'une adhérence initiale de 200 kg/m ²	Cordons	5–10 mm
				Distance entre cordons	10–20 cm
				Temps de peau	10–15 min.
				Temps de séchage	2–3 mm/24 h

* Kebony Clear et Kebony Character

Remarques

Les surfaces à coller doivent être planes, propres et exemptes de graisse. Pour une application optimale de la colle, nous recommandons les spatules Collano. Nos conseillers technique vous assisteront lors du choix et de la mise en service de procédés d'application mécanisés.

Les présentes données d'application ont été déterminées dans des conditions ambiantes d'essai normalisées (20 °C et humidité relative de 65%) et se rapportent aux matériaux et applications citées. C'est pourquoi elles peuvent différer des données indiquées dans la fiche technique. En cas d'utilisation de presses à haute fréquence, des tests pratiques sont indispensables.

Les données reposent sur l'expérience de Collano. Comme nous n'avons aucune influence sur le choix des matériaux et les conditions de leur utilisation, elles excluent toute responsabilité de notre part. Nous recommandons d'effectuer un essai préalable. Pour des applications ou des matériaux différant de ceux mentionnés ci-dessus, prière de vous adresser à nos conseillers techniques.

Vous trouverez des informations détaillées sur les produits dans les fiches techniques correspondantes.

Fiches techniques

Actuel et consultable à tout moment sous www.collano.com.



Collano AG

CH-6203 Sempach Station, Suisse · Téléphone +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com

© Collano AG, Suisse 01.2021