

# Recommandations d'encollage pour Senosan AM 1800TopMatt

Utilisation	Produit	Base	Propriétés Champs d'application	Données d'application
<b>Application sur supports absorbants</b> * panneau d'aggloméré MDF, HDF	Collano LB 370	Dispersion de polymère	Colle à dispersion pour chants minces, films synthétiques, éléments laqués et stratifiés	<b>Quantité à appliquer</b> 100–200 g/m <sup>2</sup> <b>Temps ouvert</b> 5–7 min. <b>Temps de pressage</b> à 20 °C > 40 min. à 50 °C > 6 min.
	Collano RS 8021	Polymères modifiés silane	Colle MS-Polymère pour montage et collage de surfaces, spatulable	<b>Quantité à appliquer</b> 200–400 g/m <sup>2</sup> <b>Temps de peau</b> 20 min. <b>Temps de fixation</b> > 6 h
<b>Application sur supports non absorbants</b> * revêtement en résine mélaminique	Collano RS 6400	Polymères modifiés silane/ résine epoxyde	Colle silane 2C, élastique et ultra-solide, fluide	<b>Quantité à appliquer</b> 120–300 g/m <sup>2</sup> <b>Vie en pot</b> < 60 min. <b>Temps de fixation</b> > 120 min.
	Collano RS 8505	Polymères modifiés silane/ résine epoxyde	Colle silane 2C, élastique et ultra-solide, stable	<b>Quantité à appliquer</b> 150–300 g/m <sup>2</sup> <b>Vie en pot</b> < 60 min. <b>Temps de fixation</b> > 150 min.

\* Définition et le traitement des matériaux choisis

## Remarques

La sélection de colles et les applications ne sont pas exhaustives. L'assortiment de Collano comprend d'autres produits pour les matériaux mentionnés ci-dessus. Lors de l'utilisation d'une à plaquer, nous recommandons d'utiliser une feuille mince.

Les surfaces à coller doivent être planes, propres et exemptes de graisse. Pour une application optimale de la colle, nous recommandons les spatules Collano. Non conseillers technique vous assisteront lors du choix et de la mise en service de procédés d'application mécanisés.

Les présentes données d'application ont été déterminées dans des conditions ambiantes d'essai normalisées (20 °C et humidité relative de 65%) et se rapportent aux matériaux et applications citées. C'est pourquoi elles peuvent différer des données indiquées dans la fiche technique.

Les données reposent sur l'expérience de Collano. Comme nous n'avons aucune influence sur le choix des matériaux et les conditions de leur utilisation, elles excluent toute responsabilité de notre part. Nous recommandons d'effectuer un essai préalable. Pour des applications ou des matériaux différant de ceux mentionnées ci-dessus, prière de vous adresser à nos conseillers techniques.

Vous trouverez des informations détaillées sur les produits dans le fiches techniques correspondantes.

## Fiches techniques

Actuel et consultable à tout moment sous [www.collano.com](http://www.collano.com).



Collano AG

CH-6203 Sempach Station, Suisse · Téléphone +41 41 469 92 75  
[verkauf@collano.com](mailto:verkauf@collano.com) · [www.collano.com](http://www.collano.com)

© Collano AG, Suisse 07.2020